

# HEIDELBERG WOOD COATINGS

Výrobek splňuje podmínky podle směrnice DECOPAINT

## Technický list

01/2010

### HD-AQUA-PUR TREPPENLACK 72x-0008

**HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je vodou ředitelný jednosložkový lak na schodiště, který lze používat jako základní a vrchní lak.

Při zpracovávání laků ředitelných vodou doporučujeme pracovní postup se zvláštním dodržováním čistoty. Aby se zamezilo vysoušení nátěrového materiálu, musí být nádoby neustále dobře uzavřeny a chráněny před přístupem vzduchu. Vysušený lak se již nerozpouští a vytváří v nátěru drobné nečistoty. Uspokojivých výsledků můžete dosáhnout pouze s čistým a bezvadným pracovním materiálem a zařízením.

#### Použití:

**HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je ekologický, vodou ředitelný vícevrstvý lak, který je téměř bez zápachu, určený k lakování dřevěných podlah a schodů z masivu. Tento nátěrový systém je možné používat na všechny druhy dřeva. U dřevin s vysokým obsahem tříslovin je nutno z důvodu jejich zásaditosti předpokládat mírné zbarvení dřeva.

#### Vlastnosti:

**HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je vodou ředitelný jednosložkový disperzní lak, který sám zesítuje a který po zatvrdnutí dosahuje téměř stejných vlastností, jaké mají dvousložkové laky DD. **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je odolný proti PVC, splňuje požadavky normy DIN 68861 1B a podle normy DIN 4102 B2 odpovídá třídě běžné hořlavosti. Při použití jako základní nátěr lak **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** rychle schne, odvětrává bez vzniku bublin a lze jej dobře přebroušovat. Jako krycí lak se vyznačuje dobrým rozlivem, vysokou tvrdostí a odolností vůči poškrábání. **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je nehořlavý, musí se však chránit před mrazem.

#### Technické údaje o výrobku

#### Hodnoty těkavých organických látek (VOC)

Normy:	DIN 68861 část 1	odolnost vůči chemickým látkám 1 B	Skutečná hodnota (k okamžitému použití):	86 g/l
	DIN 68861 část 2	chování materiálu při oděru 2 C	Mezní hodnota:	140 g/l
	DIN 4201	běžná třída hořlavosti B 2	Kategorie:	i
	DIN 53151	přilnavost GTO		
Viskozita:	160s / D4			
Stupeň lesku:	HEDVÁBNĚ	725-0008		
	LESKLÝ			
	MATNÝ	722-0008		
	POLOMATNÝ	723-0008		

#### Zpracování:

Lak **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je připraven k okamžitému použití. Teplota laku by měla být cca 18 – 20°C. Nanáší se nástřikem pistolí s pohárkem, stříkacím zařízením Airmix nebo Airless. Obvyklá spotřeba materiálu je min. 120 g/m<sup>2</sup> na jeden nátěr. Plochy jsou po jedné hodině odolné prachu, po dvou hodinách můžete tyto plochy přebroušit. Plochy natřené lakem **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** je možné po zaschnutí přes noc skládat na sebe. Ke zvýšení odolnosti vůči chemickým látkám můžete lak **HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL** zesítovat přidáním 2% zesítovače **HD-PUR-Vernetzer 990-0791**.

#### Čištění:

Přípravek **HD-AQUA Reinigungsmittel 970-0208**

#### Ředění:

Popř. přidáním 1% - 3% ředidla **HD-AQUA-Verdünnung 970-0001**

**Skladování:** minimálně 12 měsíců, při skladování bezpodmínečně chraňte před mrazem.