

# PAINTTEX

## SOLID

Otevřeně pórovitý olej s obsahem vosku na ředidlové bázi pro nátěry dřeva ve venkovním prostředí. Určený zejména k nátěrům, kde je kladen důraz na lehkou opravitelnost a je počítáno s častějším intervalem renovace. Nátěry dřevěných podlah, teras, zahradního nábytku apod.

Díky použití kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Natřený povrch je difuzní, zachovává přírodní charakter dřeva a odpuzuje vodu.

### Nanášeni:

Natíráním, nebo stroji pro nanášení barev.

Nanáší se v 1-2 vrstvách. Vždy proveďte zkušební nátěr.

### Forma dodání/odstín:

Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku.

Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

### Podklad:

Zejména dřeviny s vyšší objemovou hmotností, jako např. douglaska, modřín, bangkirai, teak apod.

Předem proveďte zkušební nátěr.

### Předúprava:

Impregnace PAINTTEX IMPREG, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

### Spotřeba:

60-80 ml/m<sup>2</sup> v jednom nátěru.

Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu.

Doporučujeme provést zkušební nátěr.

### VOC:

< 700 g/litr

### Konzistence pro nanášení:

Nanášet neředěné.

### Ředidlo:

Ředidla pro syntetické nátěrové hmoty.

### Čistění nástrojů:

S 6006.

### Teplota při zpracování:

Vyšší než 5°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

### Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Přelakovatelné po cca. 10 hodinách.

### Vlhkost dřeva:

Měkké dřevo max. 25%, tvrdé max 20%.

Vlhkost musí odpovídat typu stavebního výrobku.

### Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok.

### Upozornění

Před použitím a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

### Renovace nátěru

Starý nátěr přeberte, zvláště na místech více poškozených povětrností.

Obnažená místa nátěrem dostatečně nasyťte. Proveďte následné 1-2 nátěry.

### Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácení všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

### FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky

Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz

