

**TECHNICKÝ LIST 10.02.37-cze**  
 DEKORATIVNÍ OMÍTKY


# JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0

akrylátová siloxanizovaná hlazená omítka (FUG)

## 1. Popis, použití

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0 jsou ušlechtilé tenkovrstvé omítky s charakteristickým stejnoměrně zrnitým povrchem, vyrobené na bázi polymerních pojiv. Omítky jsou určeny k dekorativní ochraně fasádních stěn všech druhů stavebních objektů, včetně vícepodlažních staveb s minimálními střešními přesahy. Mají dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k rovným betonovým povrchům, i k vláknocementovým a sádkartonovým deskám, dřevotřískám, apod. Používají se především k provádění závěrečné vrstvy ve fasádních systémech JUB na cementové bázi.

Zvolený poměr mezi jemnými a hrubými písečnými plnivými a kombinace moderních zahušťovadel, smáčedel a látek pro udržení vody **zajišťuje nižší tuhost omítek**, což umožňuje jejich **snazší nanášení a znatelně prodlužuje dobu zpracovatelnosti po nanesení na stěnu**. Vedle **vyšší pevnosti** mají **vyšší paropropustnost** i velmi dobrou **vodoodpudivost**, danou **vyšším obsahem siloxanových složek**. Z důvodu dobré **odolnosti proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným atmosférickým vlivům jsou vhodné do jakýchkoli klimatických poměrů a rovněž na povětrnosti velmi zatížené fasády**. Nanášené omítky zajišťují povrchům **dlouhodobou odolnost před napadením řasami a plísněmi**, proto **přidávání biocidních látek do maltové směsi před nanášením není potřebné**.

## 2. Barevné odstíny, balení

plastová vědra 25 kg:

- bílá (odstín 1001)
- odstíny ze vzorníku JUB BARVY A OMÍTKY končící číslicemi 1 - částečně, 2, 3, 4 a 5 (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
- odstíny ze vzorníku JUB FAVOURITE FEELINGS končící písmeny B - částečně, C, D, E a F (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
- možná je také dodávka v odstínech podle speciálních požadavků zákazníků

## 3. Technické údaje

		JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5	JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2.0
hustota (kg/dm <sup>3</sup> )		~ 1,80	~ 1,80
doba schnutí – suchý na dotyk T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin)		~ 6	~ 6
propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2	koeficient μ (-)	< 120	< 120
	hodnota S <sub>d</sub> (m)	< 0,18 (pro d = 1,5 mm) třída V2 (střední propustnost pro vodní páru)	< 0,24 (pro d = 2,0 mm) třída V2 (střední propustnost pro vodní páru)



permeabilita vody v kapaln� f�zi $w_{24}$ EN 1062-3 ( $\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ )	< 0,05 třída W3 (nizk� permeabilita vody v kapaln� f�zi)	< 0,05 třída W3 (nizk� permeabilita vody v kapaln� f�zi)
přidr�znost ke standardn� v�penocementov� om�tce (1 : 1 : 6) EN 24624 (MPa)	$\geq 0,30$	$\geq 0,30$

hlavn  slo ky: vinylchlorid-akryl tov  pojivo, hrub  a jemn  kalcitov  a hlinito-křemi it  plniva, celuloza a hektoritov  zahušťovadla, oxid titani it , siloxanov  přisady, voda

#### 4. Připrava podkladu

Podklad mus  b t jemn  zrnit  (ide ln  je zrnitost klasick  štukov  om tky granulace 1,0 mm), pevn  (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa – CS II podle EN 998-1), such  a  ist , bez uvoln n ch  astic, prachu, vodou rozpustn ch sol , mastnot a jin ch ne istot. Připadn  menší nerovnosti – v stupky a prohlubn  – znesnadňuj  vyrovn v n  nanesen  om tky, proto připrav  podkladu v tomto sm ru mus me v novat maxim ln  pozornost.

Nov  podkladn  om tky nech me před nan šen m dekorativn  om tky schnout podle jejich tloušťky na ka d y cm nejm n  7 a  10 dn , na nov  betony můžeme dekorativn  om tku nan šet nejdřiv  jeden m s c po betonov n  (uveden  doby schnut  plat  pro norm ln  podm nk :  $T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$ , rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Star  pevn  om tky o ist me od vřech n t rů, n střiků a jin ch dekorativn ch vrstev. Po o iřt n  povrch zbav me prachu – nejl pe omyt m, pokud je potřeba, vhodn m způsobem ho vysprav me a vyrovn me. Omyt  proudem hork  vody nebo p rou parou zvl řt doporu ujeme u vl knocementov ch desek a vřech betonov ch podkladů, neboť u nov ch tak odstran me zbytky bednic ch olejů a u star ch saze, mech, liřejn ky, zbytky n t rů apod.

Vhodn  z kladn  n t ry pro různ  druhy podkladů jsou uvedeny v n sleduj c  tabulce:

Podklad	Z�kladn� n�t�r	Spotřeba (z�vis� na savosti a hrubosti podkladu)
jemn� v�penocementov� om�tky, z�kladn� om�tky tepeln� izola�n�ch syst�mů	JUBIZOL UNIGRUND (odst�n co nejbli�ší barv� om�tky)	120 – 200 $\text{g/m}^2$
	vodou řed�n� ACRYLCOLOR (odst�n co nejbli�ší barv� om�tky; ACRYLCOLOR : voda = 1 : 1)	90 – 100 $\text{ml/m}^2$
	vodou řed�n� AKRIL EMULZE (AKRIL EMULZE: voda = 1 : 1)	90 – 100 $\text{g/m}^2$
hladk�, m�lo sav� povrchy: (beton, vl�knocementov� desky) a přil�ř sav� povrchy (s�drokartonov� desky, dřevotř�sky)	JUBIZOL UNIGRUND (odst�n co nejbli�ší barv� om�tky)	120 – 200 $\text{g/m}^2$
	VEZAKRILPRIMER	~ 300 $\text{ml/m}^2$

Z kladn  n t r se nan ř  št tcem, JUBIZOL UNIGRUND, ACRYLCOLOR a AKRIL EMULZE tak  v le kem s dlouh m vlasem nebo (ACRYLCOLOR a AKRIL EMULZE) stř k n m. S nan šen m om tky můžeme za t, a  kd  je z kladn  n t r zcela such . V norm ln ch podm nk ch ( $T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$ , rel. vlhkost vzduchu = 65 %) jsou doby schnut  n sleduj c : JUBIZOL UNIGRUND nejm n  12 hodin, VEZAKRILPRIMER nejm n  24 hodin, ACRYLCOLOR a AKRIL EMULZE 4 a  6 hodin.

#### 5. Připrava maltov  sm si k nan řen 

Maltovou sm ř před pou it m dobř  prom ch me elektrick m m chadlem; pokud je potřeba (v jime n ) je dovoleno nařed n  om tky vodou (nejv ře 1 dl na v dro). Zkontrolujeme barevn  odst n a pak maltovou sm ř egalizujeme, abychom vyřekli připadn  minim ln , n kd  neznateln , rozdl  mezi jednotliv mi v drami. Nejprve v dostate n  velk  n dob  vz jemn  d kladn  prom ch me obsah  tyř v der. Kd  odebereme  tvrtinu takto připraven  hmoty, přid me do n doby obsah dalř ho v dra a se zb vaj c m materi lem v n dob  ho dobř  prom ch me, atd. Egalizace b l ch om tek stejn  v robn  řar e a stejn ho data v roby, kter  jsme neředili, nen  potřebn .

Jak koli  pravy om tky b hem aplikace (přid v n  t novac ch prostředků, řed n  apod.) jsou nepřipustn .



## 6. Nanášení maltové směsí

Připravenou směs nanášíme ručně – nerezovým hladítkem nebo strojně – stříkáním, v tloušťce o málo větší než je průměr největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Ihned po nanesení povrch omítky uhladíme tvrdým plastovým hladítkem. Uhlazování provádíme krouživými tahy tak, aby mezi zrny nebyla prázdná místa a aby struktura byla co nejvíce stejnoměrná. Při uhlazování by se zrna ve vrstvě omítky měla co nejméně pohybovat, vytlačování hmoty ve formě valu před hladítkem není přípustné. Jeho vznik většinou lze připsat příliš velké vrstvě omítky nebo špatně připravenému resp. nedostatečně rovnému podkladu. Uhlazování je nutno provádět pouze v jednom směru. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem.

Nanášení omítek musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování, atd. obvykle provádíme před nanášením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanášení dekorativních omítek.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu zrání omítky a mohou vést k nestejnóměrnosti jejího barevného odstínu.

Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpозději za 24 hodin.

Přibližná resp. průměrná spotřeba:

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5	~ 2,5 kg/m <sup>2</sup>
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2.0	~ 3,1 kg/m <sup>2</sup>

## 7. Pokyny pro bezpečné zacházení, nakládání s odpadem, čištění nářadí

Ochrana očí brýlemi nebo obličejovým štítem je potřebná v případě nanášení maltové směsí stříkáním; v ostatních případech není použití zvláštních osobních ochranných prostředků ani dodržování zvláštních opatření pro bezpečnost práce potřebné. Vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. fasádních a malířských prací a pokynů v bezpečnostním listu dbejte i následujících upozornění:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.

Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, směs: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Algicidní a fungicidní ochrana omítky je docílena obsahem terbutrynu, pyriithionu zinku a 2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Nepoužitou maltovou směs lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy. Ztvrdlé zbytky a odpad z omítky odložte na skládku stavebního a demoličního odpadu (klasifikační číslo: 17 09 03\*). Tekuté zbytky omítky odložte na skládku odpadních barev a laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (klasifikační číslo 08 01 11\*).

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit. Tekutý odpad nebo voda znečištěná při mytí nářadí a vybavení se nesmí vylévat do vody, kanalizace nebo na zem. Odpadní vodu shromážděte a použijte při dalších stavebních nebo malířských pracích. Nepoužitou odpadní vodu předejte oprávněné osobě nebo odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.



Očištěné obaly (klasifikační číslo: 15 01 02) lze odevzdat na sběrné místo k recyklaci.

## 8. Údržba a obnova upravených povrchů

Fasádní povrchy upravené omítkou JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 nebo 2.0 nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt proudem vody. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím měkkým kartáčem namočeným v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků, pak povrch omyjeme čistou vodou.

Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě vrstvy mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR AG nebo mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR SILICONE, nanesené na příslušný základní nátěr.

## 9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost


Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 12 měsíců.

## 10. Kontrola kvality, záruky

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je průběžně ověřováno ve vlastních laboratořích, občasně také v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Zajišťuje ho také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

Vhodnost omítek JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0 pro konečnou povrchovou úpravu fasádního tepelně-izolačního systému firmy JUB je potvrzena evropským technickým schválením ETA. Testování proběhla v souladu se směrnicemi ETAG 004/2000 v institutu Zavod za gradbeništvo v Lublani.

	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani <b>14</b>	
Identifikační kód typu výrobku: 10.02.37 Číslo prohlášení o vlastnostech: 001/14-JUBIZOL UNIXIL FINISH S	
<b>EN 15824</b> Vnější omítka s organickým pojivem	
Propustnost pro vodní páru	V2
Permeabilita vody v kapalné fázi	W3
Soudržnost	≥ 0,3 MPa
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK, P = 50 % (tab. hodnota EN 1745)
Reakce na oheň	A2

## 11. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Prohlášení o vlastnostech výrobku platí jen pro kompletní systém JUB. Za škody,



způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. Trvalou odolnost před napadením řasami a plísněmi po celou dobu životnosti omítky nelze garantovat.

Barevný odstín se oproti odstínu ve vzorníku nebo v potvrzeném vzorku může lišit, avšak celková barevná odchylka  $\Delta E_{2000}$  je nejvýše 2,5, jestliže se jedná o odstín ze vzorníku JUB BARVY A OMÍTKY nebo FAVOURITE FEELINGS (určuje se podle ISO 7724/1-3 a matematického modelu CIE DE2000). Pro kontrolu je směrodatná správně usušená vrstva omítky, nanesená na testovací podklad a standard předmětného odstínu, uložený v TRC JUB d.o.o. Omítka vyrobená podle cizích vzorníků je pro báze a tónovací pasty JUB nejbližší možnou podobou odstínu, proto může celková barevná odchylka od požadovaného odstínu být větší než výše uvedené garantované hodnoty. Odlišnost barevného odstínu, která je důsledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné přípravy omítky než je uvedeno v návodu, jejího nanesení na nesprávně připravený (málo nebo příliš savý, málo nebo příliš hrubý, vlhký resp. nedostatečně suchý, nevyzrálý) podklad, nedodržování pravidel egalizace nebo přílišného mechanického působení, nemůže být předmětem reklamace. Omítka obsahuje přírodní plniva, možný výskyt tmavších zrn nemůže být předmětem reklamace.

Jako konečnou povrchovou úpravu fasádních tepelně izolačních systémů doporučujeme omítky se světlostí (Y) nad 25. Tmavší omítky a omítky intenzivních barevných odstínů, kterých lze docílit pouze s použitím organických pigmentů, jsou v náročnějších podmínkách méně stálé, méně odolné proti vymývání srážkovou vodou a více náchylné ke křídování. Reklamací změn, které se z těchto důvodů na povětrnosti více zatížených fasádních plochách mohou objevit především ve formě zrychleného blednutí, nebudou uznány. Proto se s ohledem na podmínky použití takovýchto omítek a údržbu omítnutých povrchů v každém konkrétním případě poraďte s našimi odborníky. Seznam v tomto pohledu sporných odstínů je k dispozici na prodejních vybavených tónovacím zařízením JUMIX a na našem oddělení technické a obchodní podpory.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: **TRC-108/14-pek-cze**, 10. 12. 2014

#### JUB a.s.

Masarykova 265  
399 01 Milevsko  
Česká republika

T: +420 382 521 187  
F: +420 382 521 810  
E: [jub@jub.cz](mailto:jub@jub.cz)  
I: [www.jub.cz](http://www.jub.cz)



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

