

HD-CRYL NATURHOLZEFFEKT LACK 621-0100

HD-CRYL 621-0100 je rychleschnoucí polyuretanový nátěrový systém na bázi funkční akrylátové pryskyřice. Zvláštní kombinací pojiv tento lak oživuje všechny druhy dřeva pouze nepatrně.

Vlastnosti:

HD-CRYL 621-0100 se používá jako zesvětlovací lak, tzn. že na rozdíl od jiných laků tento lak oživuje dřevo pouze nepatrně, na podkladu však nevzniká nežádoucí zbarvení.

HD-CRYL 621-0100 se proto používá na drahé dřevěné konstrukce. Lze jej aplikovat jako základní a krycí nátěr na všech druzích dřevin.

HD-CRYL 621-0100 jako základní nátěr rychle uvolňuje vzduch a lze jej v krátké době a snadno přebrousit.

Zesíťování / doba zpracování:

Tužidlem **HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626**, poměr míchání lak / tužidlo 10 : 1. S tužidlem dosáhne konzistence vhodné ke zpracování. Doba zpracování je jeden pracovní den. Rozmíchanou směs laku a tužidla je možné ještě 2 dny přidávat v malých dávkách do čerstvě připravené směsi laku a tužidla. Staré směsi laku s tužidlem mají nižší užité vlastnosti!

Zpracování:

HD-CRYL 621-0100 je připraven k okamžitému použití. Lak se aplikuje nástřikem. Obvyklá spotřeba materiálu je cca 120 g/m² na jeden nátěr. V případě, že se k vrchnímu nátěru bude používat lak **HD-CRYL SCHICHTLACK**, doporučujeme lakované plochy nejprve dvakrát natřít základním nátěrem **HD-CRYL 621-0100**, aby při přelakování nevznikaly barevné rozdíly.

Schnutí: Po 30 – 40 minutách se na nátěr nelepí prach. Plochy se základním nátěrem lze po cca 2 hodinách přebrousit. Díly s vrchním nátěrem je možné po zaschnutí přes noc skládat na sebe. Používejte obaly z prodyšných materiálů.

Technické údaje o výrobku:

Viskozita:	23 s podle DIN 4	
Stupeň lesku:	HD-CRYL 621-0100	
Normy:	DIN 68861 část 1	odolnost vůči chemickým látkám 1 B
	DIN 53151	přílnavost GT0
	DIN en 71 ČÁST 3	neobsahuje těžké kovy, vhodný na hračky

Označení: Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A I Bod vzplanutí: nižší než 21°C

Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy. Dodržujte pokyny podle našeho platného bezpečnostního listu ES.

Ředění:

Ředidlo **HD CRYL VERDÜNNUNG 960-0102**, max. 10%.

Skladovatelnost: Minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.