

HD-NANO-PUR Schichtlack 62x-0040

HD-NANO-PUR je rychleschnoucí polyuretanový nátěrový systém. Vrstvy laku jsou zvláště jasné a při doteku hladké, nenesou stopy po žloutnutí a kromě toho chrání povrch před světlem. Tím zabraňují předčasnému zežloutnutí podkladu. Použitím nanočástic se nalakovaný povrch vyznačuje extrémní tvrdostí a odolností proti poškrábání. Povrch lze snadno čistit a je zvláště odolný vůči chemickým látkám. Tento typ nátěrového systému je vhodný pro aplikaci na povrchy jak s otevřenými, tak i s uzavřenými póry.

Vlastnosti:

HD-NANO-PUR splňuje požadavky normy DIN 68861, skupina zatížení 1B, a proto se používá k ošetřování dražších dřevěných výrobků, jako jsou stoly, sedací nábytek, zařízení interiéru, nemocniční zařízení a hotelový nábytek. **HD-NANO-PUR** je vodostálý a odolný i vůči horké vodě a vodní páře. Z tohoto důvodu můžete **HD-NANO-PUR** používat i na zařízení v kuchyních a koupelnách. **HD-NANO-PUR** je vhodný pro všechny druhy dřeva a používá se jako základní a vrchní nátěr. Protože jsou vrstvy laku zvláště jasné, je **HD-NANO-PUR** určen hlavně na tmavé dřeviny nebo na tmavě namořené plochy, a to i s tupě matným efektem. Zatvrdlá vrstva nátěru je odolná vůči alkoholu, změkčovadlům PVC, krémům na boty, tukům, olejům, benzínu, nitroředidlům a odlakovačům na nehty. Nátěr je možné aplikovat i na bělené dřeviny.

Zesítování / doba zpracování:

Tužidlem **HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626**, poměr míchání lak / tužidlo 10 : 1. Doba zpracování je jeden pracovní den.

Zpracování:

HD-NANO-PUR je připraven k okamžitému použití. Lak se aplikuje nástřikem nebo poléváním. Obvyklá spotřeba materiálu je cca 120 g/m² na jeden nátěr. Plochy se základním nátěrem lze po cca 2 hodinách přebušovat. Díly s vrchním nátěrem můžete po schnutí přes noc skládat na sebe. Používejte obaly z prodyšných materiálů. **Výrobek je vhodný i jako vrchní lak pro PUR-COLOR!**
Zředte 10% ředidla!

Schnutí: Po 30 – 40 minutách se na nátěr nelepí prach. Po cca 2 hodinách schnutí při pokojové teplotě je možné nátěr přebušovat.

Technické údaje o výrobku:

Viskozita:	bez tužidla 26 s D 4 při teplotě 20°C	Stupeň lesku:	
		polomatný	623-0040
		matný	622-0040
		tupě matný	621-0040
		přírodně matný	620-0040

Podklady, které náleží do třídy stavebních hmot podle DIN 4102 B1 (dřevotřískové desky), jsou s nátěrem laku HD-NANO-PUR SCHICHTLACK podle DIN 4102 B1 nehořlavé.

Označení: Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A I GGVS: třída 3 bod 5b
Bod vzplanutí: nižší než 21°C

Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy. Dodržujte pokyny podle našeho platného bezpečnostního listu ES.

Ředění: HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0102.

Skladovatelnost: Minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.