

HEIDELBERG WOOD COATINGS

Pro vnitřní použití
Vyhovuje směrnici DECOPAINT

HD-HARTWACHSSIEGEL 811-0001

- **Vysoce odolný**
- **Rychle schnoucí**
- **Vytváří tenký film**
- **DIN EN 71 díl 3**
- **Lehce opravitelný**
- **Odolný vůči PVC**

Vysoce odolný olej určený k nátěrům schodišť, dřevěných podlah, vnitřních dveří, nábytku a ostatních výrobků ze dřeva v interiéru budov. Je vyroben na bázi pryskyřic, olejů a vosků. Fyzikálním a oxidačním schnutím se vytváří sametově matná, přilnavá a odolná ochranná vrstva. HD-HARTWACHSSIEGEL je možné používat na všechny druhy dřeva. U exotických dřevin nejprve provádějte zkušební nátěr, totéž platí i pro opravy, respektive dodatečné konzervování starých nátěrů. Dřevo musí být řádně přebroušeno, zbaveno prachu a musí být suché. Neobsahuje formaldehyd a insekticidy. Svým rychlým schnutím zkracuje časy pro povrchovou úpravu.

HD-HARTWACHSSIEGEL 811-0001

PŘÍKLADY POUŽITÍ

1. ZÁKLADNÍ NÁTĚR

1 x 811-0001 HD – HARTWACHSSIEGEL.

Doba schnutí: min. 4 hodiny, nejlépe přes noc při pokojové teplotě

Mezibrus: brusným papírem P220, nebo brusnou houbičkou

2. VRCHNÍ NÁTĚR

1 x 811-0001 HD – HARTWACHSSIEGEL.

Doba schnutí: nejlépe přes noc



ZPRACOVÁNÍ

HD-HARTWACHSSIEGEL je připraven k okamžitému použití. Před použitím řádně promíchejte. Nanáší se nástřikem pistolí s pohárkem, přístrojem airless nebo airmix, natíráním, válečkováním.

Velikost trysky: 1,4 - 1,8 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba materiálu: cca 60 - 80 g/m² na jeden nátěr

Doba schnutí: cca. 4 hodiny

Skladování: v uzavřených nádobách při pokojové teplotě minimálně 6 měsíců



UPOZORNĚNÍ

Doba schnutí závisí na odvětrávání a teplotě v dané místnosti.

Nádoby musí být po použití dobře uzavřeny a chráněny před přístupem vzduchu.

U hadříků a pracovních nástrojů znečištěných HD-HARTWACHSSIEGEL může docházet k samovznícení.

HD-HARTWACHSSIEGEL se nesmí zpracovávat na stejných stříkacích zařízeních s laky obsahujícími nitrocelulózu a mořidly. Vzniká nebezpečí z důvodu samovznícení!

OSTATNÍ INFORMACE

Nátěr HD-HARTWACHSSIEGEL je možné po důkladném mezibrusu stejným přípravkem opravovat. Pravidelné ošetřování, zejména schodů a podlah, se provádí přípravkem HD-Stepfloor-Oil 008-0153.

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

811-0001-25 nádoba 25 litrů

811-0001-05 nádoba 5 litrů

811-0001-01 nádoba 1 litrů